ГИБКОЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

- Полимерное покрытие в сочетании с акустическим барьером, соответствует ISO 15665
- Устойчив к механическому воздействию и непогоде
- Специально создано для применения в тяжелой промышленности и нефте- и газодобывающей сферах
- Снижает риск коррозии под изоляцией (КПИ)

- Исключительная устойчивость к УФ-издучению, соленой воде и механической нагрузке
- μ>50.000
- Пожаробезопасность: не поддерживает горение
  Г1 (ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97)
  В2 (ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-97)

Технические данные - Arma-Chek R

Краткое описание	Чрезвычайно прочное гибкое герметичное покрытие для защиты теплоизоляции. Разработано специально для применения в тяжелой промышленности, судостроениии и нефте- и газодобывающих сферах.
Вид материала	Гибкое полимерное покрытие
Цвет	Серый
Применение	Защита теплоизолированных трубопроводов, арматуры, оборудования в тяжелой промышленности, химической и нефтехимической среде, судостроении, на нефтеплатформах, когда необходима защита от повреждений в условиях высоких механических нагрузок.
Особенности	Исключительная устойчивость к воздействию УФ-излучения, соленой воды и механическим нагрузкам. Уменьшает риск коррозии под изоляцией (КПИ).
Установка	Перед монтажом рекомендуется ознакомится с инструкцией по монтажу теплоизоляции Armaflex и Arma-Chek. Или проконсультироваться в нашем техническом центре.

Характеристика	**Величина / Оценка**			**Специальное замечание**
Температурный диапазон				
Температурный диапазон	макс. рабочая температура[1]	+100 °C	(+150 °C, если на основе HT/ Armaflex)	
	мин. рабочая температура	- 50 °C	(- 200 °C. В случае использования при температуре ниже - 50 °C, просим Вас проконсультироваться в офисе компании ООО "Армаселлъ")	
Теплопроводность				
Теплопроводность	В зависимости от используемой изоляции Armaflex.			
Сопротивление диффузии водяного пара				
Сопротивление диффузии водяного пара	μ	≥	50.000	Испытано в соответствии с EN 12086 и ASTM E96 Procedure A
Характеристики пожаробезопасности				
Класс строительного материала	Слабогорючий	Г1		Испытано согласно: ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97) ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97)
	Умеренновоспламеняемый	В2		
Другой класс пожарной безопасности	IMO FTP Code, Annex 1	Часть 2 & Часть 5		
	ASTM E 84	Class A (< 25 индекс распространения пламени)		
	BS 476 Часть 6 и Часть 7	Class 0 and Class 1		
	NFP 92-507	M1		
Прочие технические характеристики				
Плотность	1600 кг/м³ ± 100 кг/м³			
Сопротивление к механическому воздействию	Высокое			
Прочность на разрыв	> 7,0 N/мм			Испытано согласно ISO 34-1
Прочность при растяжении	> 5,0 МПа			Испытано согласно ISO 37
растяжение	> 200 %			Испытано согласно ISO 37
Устойчивость	Устойчив к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона			

1. В случае применения при температуре выше +110 °C , пожалуйста, свяжитесь с нашим центром поддержки клиентов.

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в типичных условиях применения. Получатели данной информации, в своих собственных интересах и под своей ответственностью, должны своевременно выяснить, относятся ли данные и информация к предназначенной области применения. Указания по монтажу находятся в Инструкции по монтажу покрытий Arma-Chek. Перед изоляцией нержавеющей стали, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов . Для качественного монтажа необходимо использовать клей Armaflex 520 или Armaflex HT 625. Компания Armacell принимает все меры предосторожности для обеспечения точности данных, представленных в данном документе. Вся техническая информация и рекомендации достоверны. Возможны небольшие отклонения в цвете, не влияющие на производительность продукта. Компания Armacell не несет ответственности в отношении каких-либо результатов, полученных при некорректном использовании продукта. Вся техническая информация в этом документе должна рассматриваться в сочетании с собственной спецификацией заказчика. Описанные и рекомендуемые методы должны быть строго соблюдены. Если существует требование, чтобы отклониться от наших рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее для обсуждения возможных приемлемых альтернатив. Компания Armacell не несет ответственности за любые претензии, вытекающие из несоблюдения нашей спецификации или любых других согласованных решений и несоблюдения спецификации заказчика.

Arma-Chek R покрытия в рулонах

Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	м²/рулон	руб./рулон
ACH-R10/1-14-GY	1	1.400,0	10	14	50.762,00
ACH-R10/2-07-GY	2	700,0	10	7	50.762,00
ACH-R20/1-07-GY	1	700,0	20	14	50.762,00

Примечание Другие размеры (до ширины 140 см) по запросу.

Arma-Chek R аксессуары

Артикул	Наименование	Шт./коробка	руб./шт.
ACH-MASTICS	герметик для установки Arma-Chek R grey, серый, 290 мл	12	2.680,00
ADH-HT625/1,0	Armaflex HT625 однокомпонентный клей, 1,0 л.	12	1.170,00
CLEANER/1,0	Специальный очиститель для Armaflex Клея 520 и Клея HT625.	4	696,00

Примечание Условия хранения мастики Arma-Chek: 18 месяцев в закрытом виде, в сухом помещении при температура от + 5 °C до +30 °C.

СМАРТ ТРЭЙДИНГ
EQUIPMENT FOR SUCCESS
http://smtrading.ru
Электронная почта: info@smtrading.ru
Телефон: +7 (495) 374 56 10

armacell®
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG